



# APPRET 3100

## APPRET DE FINITION SATINE A BASE DE RESINE ALKYDE SECHAGE RAPIDE



### DEFINITION

Apprêt de finition satinée antirouille à base de résine alkyde.  
Séchage rapide.  
Haut extrait sec.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Métaux ferreux (ossatures métalliques, matériel agricole...).
- Atmosphères rurale, urbaine, non corrosive.

### PROPRIETES

- Aspect satin velouté.
- Séchage rapide.
- Bonne propriété anticorrosion (80µm sec minimum).
- Temps de recouvrement très rapide.
- Haut extrait sec. Permet de déposer jusqu'à 80µm sans coulures.
- Excellentes propriétés mécaniques (dureté, adhérence...).
- Excellent pouvoir couvrant.
- Excellent rapport qualité prix.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Satin velouté.
<b>Aspect en pot</b>	Gélifié.
<b>Extrait sec Volumique</b>	52%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	69%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,40 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	23°C.
<b>Brillant spéculaire</b>	10 U.B sous un angle de 60°.
<b>Séchage</b> (à 20°C et 65%HR)	Hors poussières : 20 minutes. Sec : 40 minutes. Recouvrable : 2 heures.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	7-8 m <sup>2</sup> / L sous 40µm.
<b>Epaisseur recommandée du film sec</b>	80µm.
<b>Teintes en stock</b>	Blanc - Incolore - Gris clair (RAL7001) - Rouge Brun.
<b>Conditionnements</b>	20 Kg - 3 L.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



# APPRET 3100

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : dilution possible jusqu'à 3% au **DILUANT 324**.  
Airless : 5% au **DILUANT 324**.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au **DILUANT 324** immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**  
**Extérieur**
  - Métaux ferreux.
  - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
  - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.  
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' <b>APPRET 3100</b> .	1 couche d' <b>APPRET 3100</b> .

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
  - Température minimale d'utilisation : +5°C à +35°C et taux d'hygrométrie <75%.
  - Température du sujet à peindre : mini : 3°C au dessus du point de rosée - maxi : 35°C.
  - Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacification (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif).

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.